



CE 78 PATE LIGHT

ENDUIT ALLÉGÉ POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

DEFINITION TECHNIQUE

CE 78 PATE LIGHT est un enduit en pâte allégé prêt à l'emploi spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

COMPOSITION ET ASPECT

Résine, eau, carbonate de calcium, charges allégeantes, agent de conservation et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche/grise.

SUPPORTS ADMIS

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonées.

REVETEMENTS

Sous-couche d'impression pour plaques de plâtre.

Enduit de lissage à base de plâtre.

DOCUMENTS A CONSULTER

- DTU 25.41 et 25.42.
- NF EN 13963.

CONDITIONNEMENT

Seaux de 18 kg sur palette houscée.

STOCKAGE

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +5 et +30°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser sur support gelé.

L'association de cet enduit avec une bande grillagée auto-adhésive n'est pas recommandée et n'est pas prévue : une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande auto-adhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus.

Il peut être nécessaire de mélanger la pâte avant utilisation.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les plaques de plâtre seront fixées conformément au DTU.

Les découpes de plaques devront être biseau-tées et dépolissées.

APPLICATION

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufrures, dégradation du parement...).

L'application se fait manuellement en « beur-rant » l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit). Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté plaque) ou une cornière métallique.

Produit adapté pour une application mécanisée.

BANDES ASSOCIÉES.

Bandes MARCO PAPER, SOROPA ou SEMIN.

CONSOMMATION

Environ 350 g/m² de plaque (500 g/m² pour un enduit traditionnel).

TEMPS DE SÉCHAGE

Le redoublement peut s'effectuer 24 à 48 heures après l'application de la première passe selon les conditions climatiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Adhérence de la bande : > 1000 g.
- Fissuration : pas de fissure jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- Densité : 1,2 (1,7 pour un enduit traditionnel).
- Extrait sec : 52 %.

COLLE-ENDUIT ALLÉGÉ POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

Prêt à l'emploi : facilite et accélère vos chantiers.

AVANTAGES

- Rendement identique avec 18 kg d'enduit allégé que 25 kg d'enduit traditionnel.

CONSEILS DE POSE

Respectez toujours une distance minimum de 20 cm entre les huisseries et le premier joint de plaque.

